

Scata™



VAGGSPACKLE FINN

GOTOWA GŁADŹ SZPACHLOWA

Typ produktu

Gotowa gładź szpachlowa do ścian i sufitów.

Przeznaczenie

Gładź szpachlowa VAGGSPACKEL jest wyrobem najwyższej jakości szczególnie polecanym do ostatecznego, wykończeniowego gładzenia powierzchni ścian i sufitów metodą ręczną lub maszynową. Gładź szpachlowa może być stosowana wewnątrz pomieszczeń na podłożach betonowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych z wyjątkiem pomieszczeń „mokrych”, gdzie stała wilgotność powietrza przekracza 70%.

Właściwości produktu

Gładź szpachlowa jest paro-przepuszczalną masą stworzoną na bazie minerałów drobno zmielonych. Charakteryzuje się niską kurczliwością, krótkim czasem schnięcia, a dzięki zastosowaniu specjalnie dobranych składników daje bardzo gładkie, białe i łatwe do szlifowania powierzchnie. Gładź szpachlowa w czasie stosowania zachowuje stałą konsystencję. Niezużyta, szczelnie zamknięta masa szpachlowa zachowuje przydatność do dalszego stosowania. Szpachla zapewnia ułatwioną obróbkę po wyschnięciu, przy zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałościowych.

Informacje dotyczące aplikacji

Przygotowanie podłoża

Podłoże do szpachlowania powinno być czyste, suche, mocno związane, wolne od pyłów, tłuszczu, zanieczyszczeń oraz grzybów. Istniejącego na powierzchni grzyba usunąć właściwym środkiem chemicznym. Podłoża mocno chłonne i słabe przed szpachlowaniem wzmocnić gruntem Scala Ultra Primer 08 w zależności od stopnia chłonności podłoża. Po nałożeniu, wyschnięciu i wygładzeniu oraz przeszlifowaniu, przetrzeć na sucho, odpylić i zagruntować farbą gruntująco-podkładową Ultra Primer 08 przed nałożeniem wierzchniej warstwy farby.

Aplikacja

Nie rozcieńczać. Gładź szpachlowa jest gotowa do użycia. Delikatnie wymieszać przed użyciem. Równomiernie nakładać za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnych. Jednorazowo nakładana warstwa nie powinna być grubsza niż 1 mm. Większe ubytki i nierówności pokrywać kolejnymi warstwami po wyschnięciu warstwy nałożonej wcześniej. Szlifować przy użyciu siatki lub drobnoziarnistego papieru ściernego. Przy nakładaniu agregatem hydrodynamicznym można rozcieńczyć do max 2% objętości. Gładź szpachlową Vaggspackel można nakładać urządzeniami hydrodynamicznymi od średnicy dyszy 0,027 cala bez rozcieńczania. Grubość nakładanej warstwy zależy od średnicy dyszy (dysze od 0,027 cala do 0,039 cala) Zaleca się stosować 2-3 warstwy w zależności od zamierzonego efektu.

Warunki nakładania warstw

Nie szpachlować w temp. poniżej 5°C i powyżej 30°C. Nie mieszać z innymi szpachlami. Chronić przed zamrażaniem.

Dane techniczne

Wydajność	Do 2 m ² /kg w zależności od podłoża,
Rozpuszczalnik:	Woda
Nakładanie:	Paca lub agregat
Przeznaczenie:	Do ścian i sufitów wewnątrz
Gęstość g/cm ³	1,85 +/- 5%
Przyczepność do betonu PN-85/B-04500	Na sucho: ≥0,5 Na mokro: ≥0,4
Czas schnięcia: (wskazane jest przestrzeganie temperatury i wilgotności podanych w karcie technicznej)	Sucha w dotyku: 4 do 8 godz. Następne malowanie: 12 godz. Całkowite wyschnięcie: 12 godz. W temp. min 5°C max 30°C i max. wilgotności 70%
Gwarancja:	12 miesięcy od daty produkcji przy zachowaniu fabrycznej szczelności opakowania.
Opakowania:	5kg, 20 kg

Uwagi

Stosowanie produktu i warunki nawierzchni pozostają poza kontrolą producenta, zatem ewentualna odpowiedzialność jest ograniczona tylko do wymiany produktu. Robocizna i związane z nią koszty nie są uwzględniane.

Warunki bezpieczeństwa

Trzymać z dala od dzieci.

Ochrona środowiska

Nie wylewać do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Usuwać zgodnie z przepisami prawa.