

Scata

AZUR



KARTA TECHNICZNA

Opis produktu:

Nowej generacji odpowiednik lakieru do drewna. Wysokiej jakości tiksotropowa lazura na bazie żywicy alkidowej z dodatkiem środków pomocniczych, które zapewniają doskonałą ochronę dla drewna, odporna jest na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Charakteryzuje się bardzo dobrą siłą krycia, doskonałą przyczepnością do podłoża i tworzy trwałe powłoki. Ekologiczna i przyjazna środowisku. Lazura nie powinna być stosowana na mokre drewno. Nakładanie więcej niż dwóch warstw wiąże się z uzyskaniem głębszego, ciemniejszego koloru. Azur produkowany jest w Szwecji i podlega systemowi barwienia Colorex Mix. Najpopularniejsze kolory dostępne są we wzorniku Scata Woodcare.

Dane techniczne:

Obszar stosowania	Spoivo	Zewnętrzne
Objętość części stałych		Alkid
Waga części stałych		29%
Gęstość		34%
Lepkość		0,92 kg/l
Połysek		120cP
Rozcieńczalnik/Czyściwo		Zależnie od powierzchni
Wydajność Temperatura		Alkohol/Nafta
malowania Narzędzia do		4 - 7 m ² /l tarcica, 7–12 m ² /l drewno strugane
malowania Sucha w dotyku		Minimum +5°C
Następne malowanie		Pędzel, wałek, natrysk
Całkowite wyschnięcie		4 - 6 godz.
Okres przydatności Kolor		24 godz.
Łatwopalność Kategoria		48 godz.
VOC		2 lata bez otwierania
		Przezroczysty (barwiony)
		3
		(kat. A/e): 400 g/l (2010)

Scata

AZUR



Sposób użycia

Przed bejcowaniem

Należy rozpocząć od przeczytania instrukcji na etykiecie. Dobrze wymieszać od dołu przed rozpoczęciem bejcowania. Powierzchnia musi być czysta, sucha, trwała, szorstka i / lub przeszlifowana. Usunąć luźne, porwane i zdegradowane drewno. Umyć wcześniej polakierowane powierzchnie i spłukać wodą. W przypadku ataku grzybów powierzchnię należy spryskać odpowiednim płynem bakteriobójczym. Zwrócić szczególną uwagę na dobre traktowanie słoików i połączeń drewnianych. Powierzchnie te przed bejcowaniem należy zagruntować olejem podkładowym.

Bejcowanie

Nakładać kilka cienkich warstw na całe deski od dołu do góry. Unikać nakładania się już wysuszonej bejcy. Nakładać gęstym pędzlem i wcierać w drewno. Unikać bejcowania, gdy istnieje ryzyko deszczu, dużej wilgotności i rosy, ponieważ może to spowodować matowienie i nieregularne plamy.

Po bejcowaniu

Dokładnie wytrzeć narzędzia przed czyszczeniem benzyną lakową. Po użyciu dokładnie zamknąć puszkę i przechowywać ją w miejscu niedostępnym dla dzieci. Płynnych pozostałości nie wolno wylewać do kanalizacji, ale przekazać je do lokalnego punktu zbiórki.

Uwaga! Ściereczki nasączone bejcą mogą samoczynnie się zapalić i dlatego należy je zneutralizować.

Konserwacja

Można czyścić miękkim szorowaniem, a w razie potrzeby, łagodnym roztworem detergentu.